



2K Univerzálny Lak

Kategória produktu: **C 4**

Použitelnosť

Univerzálny lak, s nízkym obsahom rozpúšťadiel pre opravy jednotlivých dielov a celých vozidiel .

Základné informácie

Technical characteristics

Obsah sušiny: 44 % ± 2	Hustota 0.900 – 1.100 g/cm ³
Teplota skladovania min. 5°C up to max. 45°C	Trvanlivosť 36 months

Aplikácia

Premiešať a precediť

Príprava podkladu

EASYCLEAR C 2510 sa používa priamo na farbu ONYX HD.







Údaje obsiahnuté v tejto publikácii sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach. S ohľadom na mnoho faktorov, ktoré môžu ovplyvniť spracovanie a použitie našich výrobkov, tieto údaje nezabavujú procesory od vykonávania ich vlastné vyšetrenie a testy; ani sa tieto údaje neznamenajú žiadnu záruku určité vlastnosti, ani vhodnosť produktov pre konkrétny účel. Všetky popisy, výkresy, fotografie, dáta, rozmery, hmotnosti atď vzhľadom k tomu, tu sú na všeobecné účely informácií; môžu zmeniť bez predchádzajúceho vyznenia a nepredstavujú dohodnutú kvalitu produktov (špecifikácia produktu). Najnovšia verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Môžete získať najnovšiu verziu z našich webových stránok na www.rmpaint.com alebo priamo z vášho obchodného partnera. Je povinnosťou príjemcu našich výrobkov s cieľom zabezpečiť dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a existujúce zákony a ustanovenia.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 07/2015



EASYCLEAR C 2510



	EASYCLEAR C 2510 H 2500 / H 2550	100% obj. 25% obj.	100 g 28.7 g
	Hustota pri 20°C: ISO 4 -nádobka: DIN 4 -nádobka:	40 až 50 sekúnd 18 až 20 sekúnd	
	Použitelnosť: 2 hodiny 20°C		
	Klasická s hornou nádobkou HVLP	1.3 – 1.4 mm 1.3 – 1.5 mm	2.0 – 2.5 bar 0.7 bar na výstupe
	Striekané vrstvy: Hrunka vrstvy:	1 ½ 2 40 – 60 µm	bez odvetrania čas medzi vrstvami 3 min
	Sušenie 20°C Sušenie 60°C * Doba sušenia môže byť ovplyvnená výberom tužidla a aplikáciou .	8 hodín 30 min. *	
	(krátke vlny) (stredne vlny)	8 min. 10 – 15 min.	

Závěrečné práce

Závěrečné práce vykonať až po dokonalom uschnutí a vychladnutí.

2004/42/IIB(d)(420)419: Tento výrobok sp a EU nariadenia na hrani né hodnoty VOC (Podkategória pod a prílohy IIB:d.)Výrobok pripravený na použitie obsahuje max. 420 g/l. org. rozpúš adiel. ObsahVOC výrobku je 419 g/l..