

## Priehľadný lak s matným povrchom

C 4

### Popis výrobku








SILICATOP je priehľadný lak s rovnomerným matným leskom. Lesklosť: 22+- 3 pri uhle 60°.  
**2004/42/IIIB(e)(840)700:** Tento výrobok spĺňa EU nariadenia na hraničné hodnoty VOC  
 (Podkategória podľa prílohy IIB :e, špeciálny vrchný lak)  
 Výrobok pripravený na použitie obsahuje max. 840 g/l. org. rozpúšťadiel  
 Obsah VOC výrobku 700 g/l.

### Technické údaje

**Trvanlivosť:** 24 mesiacov    **Hustota:** 0,976 g/cm<sup>3</sup>    **Teoretická výdatnosť:** 235 m<sup>2</sup>/l pri 1 µm  
**Farba:** Priehľadná    **Obsah sušiny:** 36,1 % váhovo

### Príprava podkladu

SILICATOP sa používa priamo na farbu **ONYX HD**.

	<b>Miešací pomer</b>	Pred použitím dobre premiešať.	
		<b>SILICATOP</b> 100 obj.                      podľa farby <b>H 9000</b> 25 obj.                            22 g <b>SC 850</b> 25 obj.                            22 g	Alternatíva je aj s tužidlom <b>H 420</b> <b>SILICATOP</b> 100 g <b>H 420</b> 23 g <b>SC 850</b> 36 g
	<b>Striekacia viskozita</b>	38 až 42 sekúnd ISO 4-nádobka pri 20°C	
	<b>Použitelnosť</b>	2 hodiny pri 20°C	
	<b>Typ pištole</b>	<b>HVLP- s hornou nádobkou</b> 1,3 – 1,5                      0,7 bar na výstupe <b>Klasická s hornou nádobkou</b> 1,3 – 1,4                      2,0 – 2,5 bar	
	<b>Použitie</b>	Striekané vrstvy:    2 plné Hrúbka vrstvy:      40 – 50 µm Druhú vrstvu naniesť a sušiť až po zmatnení.	
	<b>Sušenie</b>	Sušiť pri teplote 60°C                      30 minút.	
	<b>Infračervené</b>	(krátke vlny)                      3 min. 50%+6 min 100% (stredné vlny)                      13 min.	
	<b>Záverečné práce</b>	Dodatočné opravy sa môžu vykonať až po dodržaní času schnutia.	

Na výrobok je vydaná „Karta bezpečnostných údajov“ a tento technický list podľa smernice 1999/45/EG EU, zákonov a vyhlášok SR č. 478/2002, 409/2003, 133/2006 Z.z. a následne

**Výrobok je len pre profesionálne použitie.**

Údaje na tomto technickom liste sa zakladajú podľa našich súčasných vedomostí a skúseností. Výrobca sa zbavuje zodpovednosti za výsledok z dôvodu možných vonkajších vplyvov počas prípravy a používania tohto výrobku. Záruka na vlastnosti a použitie výrobku pre konkrétny účel je podmienená údajmi na tomto technickom liste. Všetky popisy, kresby, fotografie a údaje si výrobca vyhradzuje právo meniť a nie sú podkladom na obchodné zmluvné dohody. Pri použití sa odberateľ musí riadiť príslušnými legislatívnymi zákonmi a nariadeniami na vlastnú zodpovednosť. Skladovacia teplota 5-40°C. Výrobky nesmú zamrznúť!